

R51— 雅韵多彩漆

产品介绍

雅韵多彩漆是水包水多彩漆的升级产品,结合最新的砂化、乳化、造粒技术及高性能的乳液技术,开发出的仿毛面花岗岩效果产品。产品拥有良好的含砂质感和胶化彩粒,是多色、多点的厚质产品,能制作出高仿真毛面花岗岩装饰外观。广泛适用于混凝土、水泥砂浆、石棉水泥板、砖墙等各类墙面。

技术指标

主要成膜物质: 优质硅丙乳液

容器中状态: 无硬块,搅拌后呈均匀状态。

颜色: 多款色彩供选择或根据来样配色

干燥时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%] / 表干: 不大于 4 小时

重涂时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]: 最少间隔 48 小时

参考用量: 1.0-1.8kg/m² (实际涂覆面积因施工方法、砂点疏密程度及施工环境不同而不同于上述范围)

产品特点

- 仿毛面花岗岩效果逼真,质感强;
- 绿色环保,无污染;
- 色彩丰富,保色性好;
- 施工简单;
- 异形、平面随意喷绘;
- 高耐久性;
- 光泽低;

施工方法

专用喷枪喷涂(中小点: 2.5MM 口径或中大点 3.0MM 口径)

稀释比例

一般不用兑水,直接使用;特殊情况下(如施工时温度、底材吸水量和施工要求等不同),加水量一般应控制在 5%(重量比)以内,建议用户在施工前进行调试。**注:加水后小幅度摇晃或用圆柱形物体缓慢搅匀即可,请勿大幅度震荡或锋利的片状物体搅拌以及机械搅拌。**

推荐体系

施工工序	涂料名称	涂装道数	涂装间隔	干膜厚度 (微米/层)
墙体处理	----	----	----	----
腻子找平	外墙普通找平腻子	2-3	----	1000
基材封闭	水性外墙渗透封闭底漆	1	12小时	25
同色漆	多彩漆专用同色漆	2	每道24小时	30
中涂漆	雅韵多彩漆	2	48小时	----
罩面漆	水性超耐污外墙罩面漆 (哑光)	1	14天	25

标准包装: 20 kg

保质期: 常温室内密封储存,保质期 6 个月。

执行标准:

HJ 2537 《环境标志产品技术要求 水性涂料》
 GB24408 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》
 HG/T4343 《水性多彩建筑涂料》

R51— 雅韵多彩漆

表面处理

- 新建混凝土或者抹面砂浆等墙体基面须养护时间：夏季三周以上，冬季四周以上。
- 确保墙面没有渗水现象。
- 基层必须平整、牢固、清洁无油污，底材含水量应小于 10%，PH 值低于 10。
- 旧墙有剥落、空鼓现象，须铲除其相关部位，施工一道封闭底漆，再刮涂外墙腻子，打磨平整并养护三天以上，再进行底漆、中层漆和面漆等工序的施工。
- 墙面出现粉化，可以用高压水枪去除粉化层，干透后再进行底漆、中层漆和面漆等工序的施工。
- 发霉墙面先涂刷一遍防霉抗藻剂，24 小时后用清水清洗，干透后施工一道透明封闭底漆。不平整的地方用腻子找平，打磨平整并养护三天以上，再进行底漆、中层漆和面漆等工序的施工。

注意事项

- 施工前必须搅匀，只可轻微非机械搅动均匀，不许用力搅拌。
- 基面平整度必须确保且不能疏松，底漆无露涂。
- 施工时应采用配套底漆、同色漆、罩面清漆。
- 雅韵多彩漆由于是厚质涂层，施工后，实际干燥时间较长，夏、秋季 2 天以上，春、冬季 3 天以上，方可涂装水性外墙清漆；如果需涂刷油性等致密面漆，建议中涂漆施工后，夏、秋季干燥 3 天以上，春、冬季干燥 6 天以上，确保中层料完全干燥（含水率 <8%），否则可能因中涂层所含水分较多蒸发产生向外推力，引起面漆起鼓现象。
- 保养时间 [温度 (23±2) °C / 相对湿度 (50±5)%]：48h 以上，低温、高湿环境会适当延长。
- 勿在低温或潮湿的天气（气温低于 5°C 或相对湿度大于 85%）施工，以免影响涂装质量；下雨或大风天气禁止施工。
- 同一界面墙应使用同一批次产品施工。

安全事项

- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工，请配置适当呼吸设备。

急救方法

- 溅入眼睛：以大量清水冲洗，并到医院就诊。
- 接触皮肤：建议用清洁布及肥皂水擦洗。
- 不慎入口：用清水漱口，并到医院就诊。

环保措施

- 弃置油漆废物应符合国家环保要求。
- 意外泄漏时，应用沙土等惰性材料吸收后，按环保规定处置。

储运须知

- 储运时保持产品罐盖向上。
- 储运温度不低于 0°C，以防冻坏。
- 密闭存于阴凉干燥处。
- 置于小孩不易触及的地方。