

R88-02 工程专用溶剂型环氧面漆

产品介绍

溶剂型环氧面漆是针对工业厂房不起尘、抗机械冲击、耐磨耗甚至经受铲车碾压等严苛要求而开发的地坪保护材料。强韧耐磨,平整光洁,且具有良好的耐化学品性能。用于环氧厚膜地坪涂装、环氧砂浆地坪涂装等系统。

技术指标

主要成膜物质: 环氧树脂

重涂时间(温度 25°C / 相对湿度 75%): 24-48 小时。

配比: 主漆: 固化剂 =4: 1

理论耗漆量: 0.3-0.35kg/m²/2 道。

(实际涂饰面积因施工方法、颜色、表面粗糙度及施工环境不同而异)

产品特点

- 强韧耐磨, 适合室内车辆通行。
- 耐水、耐化学品、耐油性能优异。
- 高固含、漆膜性能优异。
- 施工方便。

施工方法

滚涂、刷涂。

标准包装: 主漆: 16KG/ 桶 固化剂: 4KG/ 桶

保质期: 常温室内储存, 保质期 12 个月。

执行标准:

GB/T22374-2018

注意事项

- 施工前充分搅匀。
- 施工时, 防止局部过厚。
- 保养时间(25°C, 相对湿度 75%): 7 天 (低温、高湿环境会适当延长)。
- 勿在潮湿或寒冷的天气(气温低于 5°C, 相对湿度大于 85%)施工, 以免影响涂装效果。
- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工, 请配置适当呼吸设备。

健康与安全

易燃产品, 远离明火。

操作中须使用不产生火星或静电的工具。

施工时保持空气流通, 并配置适当呼吸设备。

防止溅入眼睛, 若溅入眼睛以大量清水冲洗, 并到医院就诊。

防止接触皮肤, 若接触皮肤建议用清洁布及肥皂水擦洗。

贮存

本品属易燃化学品, 贮存时远离火源。