

R88-05 工程专用自流平环氧面漆

产品介绍

自流平环氧面漆是一种双组份环氧涂料,机械强度高,耐磨性优,耐腐蚀性好。应用于具有一定耐压要求的工业厂房、实验室、地下车库等地坪的面层装饰。适用于自流平环氧涂装系统。

技术指标

主要成膜物质: 环氧树脂。

光泽: 亮光

配比: 主漆: 固化剂 =4: 1

重涂时间(温度 25 C / 相对湿度 75%): 48-72 小时。

理论耗漆量: 1-1.2kg/m²/1 道。

(实际涂饰面积因施工方法、颜色、表面粗糙度及施工环境不同而异)

产品特点

- 涂层流平性好。
- 涂膜丰满厚实、平整光洁,具有镜面效果。
- 环保、无刺激性气味。

标准包装: 主漆: 16KG/ 桶 固化剂: 4KG/ 桶

保质期: 常温室内储存,保质期 12 个月。

执行标准:

GB/T22374-2018

注意事项

- 施工前充分搅匀。
- 施工时,防止局部过厚。
- 保养时间(25 C,相对湿度 75%): 7 天(低温、高湿环境会适当延长)。
- 勿在潮湿或寒冷的天气(气温低于 5 C,相对湿度大于 85%)施工,以免影响涂装效果。
- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工,请配置适当呼吸设备。

健康与安全

易燃产品,远离明火。

操作中须使用不产生火星或静电的工具。

施工时保持空气流通,并配置适当呼吸设备。

防止溅入眼睛,若溅入眼睛以大量清水冲洗,并到医院就诊。

防止接触皮肤,若接触皮肤建议用清洁布及肥皂水擦洗。

施工方法

用带齿镘刀或齿耙刮平。

贮存

本品属易燃化学品,贮存时远离火源。