

R88-98N 工程专用溶剂型环氧中涂漆

产品介绍

溶剂型环氧中涂漆具有很高的成膜性能,可与无机矿物填料配合形成坚固、耐磨的涂膜,以加强地坪的平整度、加大地坪强度、增强底漆与面漆之间的附着力。可做为地坪涂装系统的腻子层或者砂浆层。尤其适用于环氧厚膜地坪和环氧砂浆地坪涂装系统。

技术指标

主要成膜物质: 环氧树脂

重涂时间(温度 25°C / 相对湿度 75%): 12-24 小时。

配比: 主漆: 固化剂 =5: 1

理论耗漆量: 0.6-0.7kg/m²/mm

(实际涂饰面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而异)

产品特点

- 高固含量, 粘度低。
- 找平基层并提供良好的附着力。
- 经济、施工快速。
- 具有极高的附载性能。
- 极好的抗碱、抗盐、抗潮湿性。
- 具有强韧的耐磨性能。
- 与石英砂等粗颗粒混合后对基层的填充性能佳。

施工方法

用平刀刮涂。

注意事项

- 施工前充分搅匀。
- 施工时,防止局部过厚。
- 保养时间(25°C,相对湿度 75%): 7 天(低温、高湿环境会适当延长)。
- 勿在潮湿或寒冷的天气(气温低于 5°C,相对湿度大于 85%)施工,以免影响涂装效果。
- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工,请配置适当呼吸设备。

标准包装: 主漆: 20KG/ 桶 固化剂: 4KG/ 桶

保质期: 常温室内储存,保质期 12 个月。

执行标准:

GB/T22374-2018

健康与安全

易燃产品,远离明火。

操作中须使用不产生火星或静电的工具。

施工时保持空气流通,并配置适当呼吸设备。

防止溅入眼睛,若溅入眼睛以大量清水冲洗,并到医院就诊。

防止接触皮肤,若接触皮肤建议用清洁布及肥皂水擦洗。

贮存

本品属易燃化学品,贮存时远离火源。