

R88-99N 工程专用溶剂型环氧透明底漆

产品介绍

溶剂型环氧透明底漆采用特种环氧树脂配制而成的高固含量环氧底漆,有优异、高效的封闭功能。其良好的封闭性使之更适用于疏松的基材,可用于所有干燥混凝土基材的地坪漆系统。

技术指标

主要成膜物质: 环氧树脂

重涂时间(温度 25°C / 相对湿度 75%): 12-24 小时。

配比: 主漆: 固化剂 =4: 1

理论耗漆量: 0.15-0.2kg/m²

(实际涂饰面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而异)

产品特点

- 高固含量、粘度低、成膜性能佳。
- 加固基层并提供良好的附着力。
- 经济、施工快速。

施工方法

辊涂、刷涂。

标准包装: 主漆: 16KG/ 桶 固化剂: 4KG/ 桶

保质期: 常温室内储存, 保质期 12 个月。

执行标准:

GB/T22374-2018

注意事项

- 施工前充分搅匀。
- 施工时,防止局部过厚。
- 保养时间(25°C,相对湿度 75%): 7 天(低温、高湿环境会适当延长)。
- 勿在潮湿或寒冷的天气(气温低于 5°C,相对湿度大于 85%)施工,以免影响涂装效果。
- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工,请配置适当呼吸设备。

健康与安全

易燃产品,远离明火。

操作中须使用不产生火星或静电的工具。

施工时保持空气流通,并配置适当呼吸设备。

防止溅入眼睛,若溅入眼睛以大量清水冲洗,并到医院就诊。

防止接触皮肤,若接触皮肤建议用清洁布及肥皂水擦洗。

贮存

本品属易燃化学品,贮存时远离火源。