

R75-00 易涂保复合外墙涂料

产品介绍

易涂保复合外墙涂料是以优质高性能丙烯酸乳液为主要成膜物质，添加各种进口助剂、颜填料等精制而成；有多种颜色供选择；广泛适用于混凝土、水泥砂浆、石棉水泥板、砖墙等各类墙面的装饰及保护；适合直接在混凝土、旧墙面或腻子层基面的涂装，简化施工工序，节约施工成本。

技术指标

主要成膜物质：高性能优质丙烯酸聚合物乳液

容器中状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态

光泽：哑光

颜色：白色，可调色

理论涂布面积：8-10 m²/KG/遍(干膜厚度 30um)

(实际涂饰面积因施工方法、表面粗糙度、调色及施工环境不同而不同于上述范围)

干燥时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]：表干小于 2 小时

产品特点

- 遮盖力优异；
- 抗碱性能优异，养护好的基面不用施工外墙底漆；
- 耐沾污性能优异；
- 耐候型好，保色性佳，易清洁维护；
- 耐水、抗碱、易施工；
- 有效抑制霉菌和藻类的滋生；
- 漆膜经久不剥落，与底层附着力良好。

标准包装

20KG

施工方法及稀释比例(重量比)

- 工 具：漆刷、辊筒、喷枪。
 - 刷涂、辊涂、喷涂，用清水稀释。
 - 稀释比例：刷涂、滚涂 5 ~ 20%，喷涂 20-30%。(不同粉化程度的墙面，按其吸收涂料的能力，在不同涂装道数时稀释比例需做适当的调整)
- 涂装间隔 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]：至少 4 小时

保质期

常温室内密封储存，保质期 24 个月。

执行标准

GB/T 9755 《合成树脂乳液外墙涂料》 优等品
HJ 2537 《环境标志产品技术要求 水性涂料》
GB24408 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

推荐体系

| 施工工序 | 涂料名称 | 涂装道数 | 干膜厚度 (微米/层) |
|------|-----------|-------|-------------|
| 墙体处理 | ----- | ----- | ---- |
| 面漆 | 易涂保复合外墙涂料 | 1-2 | ---- |

R75-00 易涂保复合外墙涂料

表面处理

- 新的混凝土或者水泥砂浆墙面冬季保养四周,夏季保养三周以上。
- 旧墙有剥落、空鼓现象,须铲除其相关部位,再进行底面漆的施工。
- 墙面出现粉化,可以用高压水枪去除粉化层,干透后再进行面漆的施工。
- 确保墙面没有渗水现象。
- 基层必须平整、牢固、清洁无油污,基材含水量应小于 10%,PH 值低于 10。

注意事项

- 施工前充分搅匀。
- 保养时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]: 12h 以上,低温、高湿环境会适当延长。
- 勿在低温或潮湿的天气(气温低于 5 C 或相对湿度大于 85%)施工,以免影响涂装质量。
- 喷涂施工时,防止局部过厚。
- 本品系水性涂料,应该避免有机溶剂污染。
- 下雨或大风天气不能施工,淋湿的墙面应在其干燥后方可施工。

安全事项

- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工,请配置适当呼吸设备。

急救方法

- 溅入眼睛: 以大量清水冲洗,并到医院就诊。
- 接触皮肤: 建议用清洁布及肥皂水擦洗。
- 不慎入口: 用清水漱口,并到医院就诊。

环保措施

- 弃置油漆废物应符合地方环保要求。
- 意外泄漏时,应用沙土等惰性材料吸收后,按环保规定处置。

储运须知

- 储运时保持产品罐盖向上。
- 储运温度不低于0 C,以防冻结。
- 密闭存于阴凉干燥处。
- 置于小孩不易触及的地方。