

R76-00 易涂保复合质感涂料

产品介绍

易涂保复合质感涂料是以优质高性能丙烯酸乳液为主要成膜物质,添加各种进口助剂、颜填料、骨料等精制而成;有大、中、小等多种质感材料供选择;广泛适用于混凝土、水泥砂浆、石棉水泥板、砖墙等各类墙面立体花纹装饰及保护;适合直接在混凝土或腻子层基面的艺术涂装,简化施工工序,节约施工成本。

技术指标

主要成膜物质: 高性能优质丙烯酸乳液
 容器中状态: 无硬块,搅拌后呈均匀状态。
 光泽: 哑光
 颜色: 可配色
 干燥时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%] / 表干: 不大于 4 小时
 重涂时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]: 最少间隔 48 小时
 参考用量: 喷涂施工大 1.8—3.0kg/m² 中 1.6-2.2kg/ m² 小 1.2-2.0kg/m²
 (实际涂覆面积因施工方法、基材平整程度及施工环境不同而不同于上述范围)

产品特点

- 高效填充, 替代腻子找平基层;
- 抗碱性能优异, 养护好的基层不用施工外墙底漆;
- 耐污性能优异, 不用施工罩面清漆;
- 易施工, 色彩、装饰制作多样;
- 良好的透气性和柔韧性, 附着力优异;
- 质感效果逼真, 纹理自然, 质地清晰;
- 耐候性能优异, 装饰效果持久。

标准包装

25KG

施工方法及稀释比例

- 喷涂施工做出凹凸状颗粒质感肌理。
- 施工前应充分搅拌, 一般不用兑水; 特殊情况下(如施工时温度、底材吸水性和施工要求等不同), 加水量一般应控制在 5%(重量比)以内, 建议用户在施工前进行调试。

保质期

常温室内密封储存, 保质期 12 个月。

执行标准

JG/T 24 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》W型
 HJ2537 《环境标志产品技术要求 水性涂料》
 GB24408 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

推荐体系

施工工序	涂料名称	涂装道数	干膜厚度 (微米/层)
墙体处理	-----	-----	----
面漆	易涂保复合质感涂料	1-2	----

R76-00 易涂保复合质感涂料

表面处理

- 新建混凝土或者抹面砂浆等墙体基面须养护时间：夏季三周以上，冬季四周以上。
- 确保墙面没有渗水现象。
- 基层必须平整、牢固、清洁无油污，底材含水量应小于 10%，PH 值低于 10。
- 旧墙有剥落、空鼓现象，须铲除其相关部位，再进行底面漆的施工。
- 墙面出现粉化，可以用高压水枪去除粉化层，干透后再进行面漆的施工。

注意事项

- 施工前必须充分搅匀。
- 基面平整度必须确保且不能太疏松。
- 易涂保复合质感涂料由于是厚质涂层，施工后，实际干燥时间较长，夏、秋季 2 天以上，春、冬季 3 天以上；如果需涂刷油性等致密面漆，建议施工后，夏、秋季干燥 3 天以上，春、冬季干燥 6 天以上，确保砂壁漆完全干燥（含水率 <8%），否则可能因底层所含水分较多蒸发产生向外推力，引起面漆起鼓现象。
- 保养时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]：48h 以上，低温、高湿环境会适当延长。
- 勿在低温或潮湿的天气(气温低于 5 C 或相对湿度大于 85%)施工，以免影响涂装质量；下雨或大风天气禁止施工。

安全事项

- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工，请配置适当呼吸设备。

急救方法

- 溅入眼睛：以大量清水冲洗，并到医院就诊。
- 接触皮肤：建议用清洁布及肥皂水擦洗。
- 不慎入口：用清水漱口，并到医院就诊。

环保措施

- 弃置油漆废物应符合地方环保要求。
- 意外泄漏时，应用沙土等惰性材料吸收后，按环保规定处置。

储运须知

- 储运时保持产品罐盖向上。
- 储运温度不低于 0 C，以防冻结。
- 密闭存于阴凉干燥处。
- 置于小孩不易触及的地方。