

R02-30 铂仕1200无机矿物底漆

产品介绍

本产品采用优质无机硅酸盐粘结剂为原料制作而成,结合紫荆花净味配方和无添加技术,封闭性佳、卓越抗碱、透气防潮、渗透力好、附着力强,能有效封闭疏松基材,提高面漆手感和耐擦洗性能,持久保持面漆亮丽效果,给予墙面完美保护,搭配紫荆花无机面漆使用,可更好发挥无机面漆的效果。

技术指标

主要成膜物质: 优质无机硅酸盐材料

容器中状态: 无硬块, 搅拌后呈均匀状态

颜色: 透明

干燥时间 [温度 (23±2)°C/ 相对湿度 (50±5)%]/ 表干: 不大于 1 小时

重涂时间 [温度 (23±2)°C/ 相对湿度 (50±5)%]: 最少间隔 4 小时

理论涂布面积: 8-10 m²/kg/ 遍 (干膜厚度 25um)

(实际涂饰面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而不同于上述范围)

产品特点

- 封闭疏松底材, 更适合配套无机矿物墙面漆使用。
- 渗透力好, 与底材附着力强。
- 耐水、耐碱性能优异。
- 抗泛碱性、透气防潮。

施工方法及稀释比例 (重量比)

- 工 具: 漆刷、辊筒、喷枪。
- 刷涂、辊涂、喷涂, 用清水稀释。
- 稀释比例: 0-5%。
- 涂装间隔 [温度 (23±2)°C/ 相对湿度 (50±5)%]: 至少 4 小时

标准包装: 16KG

保质期: 常温室内密封储存, 保质期 12 个月。

执行标准: Q31/0116000114C048《内墙用无机涂料》底漆

HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》

GB 18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

推荐体系

| 部位 | 涂料名称 | 涂装道数 |
|----|---------------|------|
| 墙体 | 铂仕1200无机矿物底漆 | 1 |
| 墙体 | 铂仕1200无机矿物墙面漆 | 2 |

R02-30 铂仕1200无机矿物底漆

表面处理

- 新的混凝土或水泥砂浆墙面冬季保养四周, 夏季保养三周以上。
- 旧墙有剥落、空鼓现象, 须铲除其相关部位, 施工一道无机矿物底漆, 再刮涂内墙腻子, 打磨平整并养护 7 天以上。
- 若墙面出现粉化, 可以用高压水枪去除粉化层, 施工一道无机矿物底漆, 然后施工。
- 发霉墙面先涂刷一遍防霉抗藻剂, 24 小时后用清水清洗, 干燥后施工一道无机矿物底漆。不平整的地方用腻子找平, 打磨平整并养护三天以上, 再进行底漆和面漆的施工。
- 确保墙面没有渗水现象。
- 基层必须平整、牢固、清洁无油污, 基材含水量应小于 10%, PH 值低于 10。

注意事项

- 施工前充分搅匀, 按现场的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。
- 保养时间 [(23±2)°C/相对湿度(50±5)%]: 4 小时以上, 低温、高湿环境会适当延长。
- 勿在低温或潮湿的天气(气温低于 5°C或相对湿度大于 85%)施工, 以免影响涂装质量。
- 本品系水性涂料, 应该避免有机溶剂污染。

安全事项

- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工, 请配置适当呼吸设备。

急救方法

- 溅入眼睛: 以大量清水冲洗, 并到医院就诊。
- 接触皮肤: 建议用清洁布及肥皂水擦洗。
- 不慎入口: 用清水漱口, 并到医院就诊。

环保措施

- 弃置油漆废物应符合国家环保要求。
- 意外泄漏时, 应用沙土等惰性材料吸收后, 按环保规定处置。

储运须知

- 储运时保持产品罐盖向上。
- 储运温度不低于 0°C, 以防冻结。
- 密闭存于阴凉干燥处。
- 置于小孩不易触及的地方。