

# R65-20 铂仕1200无机矿物墙面漆

## 产品介绍

本产品采用优质无机硅酸盐粘结剂为原料制作而成,结合紫荆花净味配方和无添加技术,气味清淡,安全环保。涂刷于矿物基质表面后,可渗透入基层表面并产生石化反应,形成坚硬的硅石表层,与墙体牢固结合为一体,具有超强的耐候性、耐水性和耐洗刷性,色彩持久亮丽,保护时间长。另外,该产品具有碱性高的特性,在不添加防腐抗菌剂的情况下,可达到优良的防腐、防霉及抗菌效果,另具有优良的耐火性,达到A级不燃材料要求,可为人们的生活带来更安全的保障。适用于各种混凝土、水泥、天然石材等矿物基质表面的高级装饰涂装。

## 技术指标

主要成膜物质: 优质无机硅酸盐材料

容器中状态: 无硬块,搅拌后呈均匀状态

光泽: 哑光

颜色: 白色

理论涂布面积: 9-11m<sup>2</sup>/KG/遍(干膜厚度30um)

(实际涂饰面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而不同于上述范围)

干燥时间[温度(23±2)°C/相对湿度(50±5)%]: 表干小于2小时

## 产品特点

- A级不燃。
- 天然环保。
- 独特的表面固化技术,漆膜坚硬,耐洗刷性优异。
- 呼吸性能优异,防水性能及水蒸气透过性能优异,防霉抗菌。
- 与牢固基材的附着力优异。
- 耐候性优异。
- 遮盖力好,更多涂刷面积。

## 施工方法及稀释比例(重量比)

- 工具: 漆刷、辊筒、喷枪。
- 刷涂、辊涂、喷涂,用清水稀释。
- 稀释比例: 5-20%。
- 涂装间隔[温度(23±2)°C/相对湿度(50±5)%]: 至少4小时

标准包装: 20KG

保质期: 常温室内存封储存,保质期12个月。

执行标准: Q31/0116000114C048《内墙用无机涂料》  
 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级  
 HJ 2537《环境标志产品技术要求 水性涂料》  
 GB 18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

## 推荐体系

部位	涂料名称	涂装道数
墙体	铂仕1200无机矿物底漆	1
墙体	铂仕1200无机矿物墙面漆	2

# R65-20 铂仕1200无机矿物墙面漆

## 表面处理

- 新的混凝土或水泥砂浆墙面冬季保养四周,夏季保养三周以上。
- 旧墙有剥落、空鼓现象,须铲除其相关部位,施工一道无机矿物底漆,再刮涂内墙腻子,打磨平整并养护7天以上。
- 若墙面出现粉化,可以用高压水枪去除粉化层,施工一道无机矿物底漆,然后施工。
- 墙面出现粉化,可以用高压水枪去除粉化层,干透后再进行底漆和面漆的施工;
- 发霉墙面先涂刷一遍防霉抗藻剂,24小时后用清水清洗,干燥后施工一道无机矿物底漆。不平整的地方用腻子找平,打磨平整并养护三天以上,再进行底漆和面漆的施工。
- 确保墙面没有渗水现象。
- 基层必须平整、牢固、清洁无油污,底材含水量应小于10%。

## 注意事项

- 施工前充分搅匀,按现场的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。
- 保养时间 [(23±2)°C/相对湿度(50±5)%]: 4小时以上,低温、高湿环境会适当延长。
- 勿在低温或潮湿的天气(气温低于5°C或相对湿度大于85%)施工,以免影响涂装质量。
- 本品系水性涂料,应该避免有机溶剂污染。

## 安全事项

- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工,请配置适当呼吸设备。

## 急救方法

- 溅入眼睛: 以大量清水冲洗,并到医院就诊。
- 接触皮肤: 建议用清洁布及肥皂水擦洗。
- 不慎入口: 用清水漱口,并到医院就诊。

## 环保措施

- 弃置油漆废物应符合国家环保要求。
- 意外泄漏时,应用沙土等惰性材料吸收后,按环保规定处置。

## 储运须知

- 储运时保持产品罐盖向上。
- 储运温度不低于0°C,以防冻结。
- 密闭存于阴凉干燥处。
- 置于小孩不易触及的地方。